

P-FF-99

## P-FF-99 צבע חסין אש תופח לקיר גבס



### המוצר:

- צבע מעכב בערה אינטומיסנטי איכותי במיוחד מדולל במים המעכב התפשטות אש.
- הצבע נועד לעכב התפשטות אש של תשתיות דליקות.
- בחשיפה לאש הצבע מתנפח תוך יצירת שכבה מבודדת המעכבת את התקדמותו.

### תכונות ויתרונות:

- קל לביצוע
- אפשר לבצע אותו על כל תשתית
- אין צורך בהכנת עבודה מיוחדת
- אפשרי כשכבה ראשונה לכל צבע וכשכבה סופית

### יישומים:

- יש לנקות את פני השטח משמנים ואבק.
- אין לדלל את החומר עם סולבנטים למיניהם.
- מתבצע בעזרת הברשה, גלילה או התזה.
- ניתן לבצע מרקם נוסף על גבי p-ff-99 על ידי שכבה מקשרת לשכבה הסופית.
- יש להמתין להתייבשות מלאה, מינימום 24 שעות.
- כמות החומר המינימלית על קירות גבס היא כ-0.7 מ"מ/מ"ר.
- הכמות הממוצעת למ"ר הוא בין 0.7 מ"מ לבין 1.25 מ"מ, תלוי בזמן הבעירה הנקבע.

### להזמנות ופרטים נוספים:

דרזנר 9 סגולה, פתח תקוה | טל. 03-9222113 פקס. 03-9222553 | [www.pilo-esh.co.il](http://www.pilo-esh.co.il) | [center@pilo-esh.co.il](mailto:center@pilo-esh.co.il)

 PIL ESH

כל הפתרונות למיגון וכיבוי אש, ולמרחב המוגן ביצוע פרויקטים ומכירת מוצרים בשיטת "עשה זאת בעצמך"



# מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

דף 1 מתוך 14

תעודת בדיקה מס' 9711908242  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

## פרטי ההזמנה

שם המזמין : פילו אש המקורית בע"מ
מענו : רחוב הסנדלר 5 אילת 88000
תאריך ההזמנה : 20/06/2017
<b>תאור המוצר</b>

מחיצה מורכבת בצד האש מלוח גבס בגוון לבן בעובי 12.7 מ"מ עם חומר מותז בגוון לבן. בצד השני של המחיצה מורכב לוח זהה גם עם החומר המותז. לוחות מורכבים על ניצבים בעובי 70 מ"מ כל ס"מ. בידוד בין לוחות גבס מצמר סלעים בגוון חום עם צפיפות 60 ק"ג/מ"ק. החומר המותז מכונה ע"י מזמין הבדיקה: P-FF-99. (ראה שרטוט מצורף)
---

## פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 19/06/2017
הדוגמה נבחרה ע"י בא כח : המזמין הבדיקה
מקום הנטילה : מפעל הלוקוח
<b>מהות הבדיקה</b>

1. עמידות באש של אלמנטי בניין – שיטות בדיקה : דרישות כלליות לפי ת"י 931 חלק 1.1 מיוני 2014.
2. עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה : דרישות ספציפיות לאלמנטים לא נושאים מפרידים אנכיים לפי ת"י 931 חלק 1.8 דצמבר 2012.

תעודה זו מכילה 14 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק	מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס
--	--	--

## א. מסקנות

עמידות האש של קיר הני"ל נקבעה כדלקמן : - איבוד שלמות : 62 דקות. - איבוד כושר בידוד : 64 דקות.
---

(פרטים ראה בגוף התעודה)

**מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.**

שם החותם : ד"ר רכנדו גורה  
תפקידו : ראש ענף אש

שם החותם : סרגיי מליקוב  
תפקידו : מהנדס בדיק  
19/02/2018